

Crosslinked organopolysiloxanes having liquid-crystalline properties

Patent Number: ☐ US4388453
Publication date: 1983-06-14
Inventor(s): FINKELMANN HEINO (DE); REHAGE GUENTHER (DE); KREUZER FRANZ-HEINRICH (DE)
Applicant(s): CONSORTIUM ELEKTROCHEM IND (DE)
Requested Patent: ☐ EP0066137, B1
Application Number: US19820375152 19820505
Priority Number(s): DE19813119459 19810515
IPC Classification: C08G77/06
EC Classification: C08G77/38, C08L83/04, C09K19/40F2
Equivalents: CA1185041, ☐ DE3119459, JP1397485C, JP1486919C, ☐ JP58017119, JP61040250B, JP62030123, JP63035173B

Abstract

This invention relates to crosslinked organopolysiloxanes having liquid-crystalline properties in which mesogenic molecules are chemically bonded to the organopolysiloxane lattices. These crosslinked organopolysiloxanes are prepared from silanes or siloxanes containing mesogenic molecules which are capable of being crosslinked by addition or condensation reactions.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

0 066 137
A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21)

Anmeldenummer: 82104154.8

(51)

Int. Cl.³: **C 08 G 77/38**
C 09 K 3/34, C 08 G 77/04
C 08 L 83/04

(22)

Anmeldetag: 13.05.82

(30)

Priorität: 15.05.81 DE 3119459

(43)

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
08.12.82 Patentblatt 82/49

(84)

Benannte Vertragsstaaten:
BE CH DE FR GB IT LI NL

(71)

Anmelder: Consortium für elektrochemische Industrie
GmbH
Zielstattstrasse 20
D-8000 München 70(DE)

(72)

Erfinder: Finkelmann, Heino, Dr. Dipl.-Chem.
Goslarsche Strasse 59
D-3392 Clausthal-Zellerfeld(DE)

(72)

Erfinder: Rehage, Günther, Prof. Dr.
Einersberger Blick 17
D-3392 Clausthal-Zellerfeld(DE)

(72)

Erfinder: Kreuzer, Franz-Heinrich, Dr. Dipl.-Chem.
Josef-Gerstener Strasse 14D
D-8033 Martinsried(DE)

(54)

Flüssig-kristalline Eigenschaften aufweisende, vernetzte Organopolysiloxane.

(57)

Die Erfindung betrifft Organopolysiloxannetzwerke, die chemisch gebundene Moleküle tragen und flüssigkristalline Eigenschaften aufweisen. Die erfindungsgemäßen vernetzten Organopolysiloxane sind durch Additions- oder Kondensationsvernetzung mesogene Moleküle aufweisender Silane oder Siloxane zugänglich.

EP 0 066 137 A1

C o n s o r t i u m
für elektrochemische Industrie GmbH

München, den 11.5.1981
LC-PAT/Dr.Ra/rei

Co 8104
=====

Flüssig-kristalline Eigenschaften aufweisende, vernetzte Organopolysiloxane

Gemäß DOS 29 44 591 wurden bereits Organopolysiloxane bekannt, die flüssig-kristalline Phasen aufweisen. Es handelt sich hierbei im wesentlichen um lineare Organopolysiloxane, die aufgefropfte mesogene Moleküle tragen.

Aufgabe der Erfindung war es, dreidimensional vernetzte, also nicht flüssige Systeme aufzufinden, die flüssig-kristalline Eigenschaften aufweisen. Es war mithin der Zielkonflikt zu lösen, Systeme zu finden, die insbesondere in bezug auf Verformbarkeit bzw. Fließverhalten typische Feststoffeigenschaften - andererseits die für bestimmte Flüssigkeiten charakteristischen flüssig-kristallinen Eigenschaften besitzen sollen.

Gegenstand der Erfindung sind flüssig-kristalline Eigenschaften aufweisende Organopolysiloxane, die an das Organopolysiloxangerüst chemisch gebundene, gleiche oder verschiedene, mesogene Moleküle tragen, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie dreidimensional vernetzt sind.

Die erfindungsgemäßen Organopolysiloxane können nematische, chiral nematische oder smektische Eigenschaften aufweisen.

Im Rahmen der Erfindung liegen sowohl solche erfindungsgemäße Organopolysiloxane, die als Elastomere zu bezeichnen sind, also einen relativ niedrigen Vernetzungsgrad aufweisen, als auch hochvernetzte, als Harze zu bezeichnende Organopolysiloxane.

Die erfindungsgemäßen flüssig-kristalline Eigenschaften aufweisenden

Organopolysiloxane können, wenn sie durch ihre Herstellungsart charakterisiert werden, nach den auch bereits bisher auf dem Gebiet vernetzter Organopolysiloxane bekannten Vernetzungsmechanismen vulkanisiert werden.

Beispiele hierfür sind mittels freier Radikale vernetzte Systeme, die vor der Vernetzung, abgesehen von den mesogenen Gruppen keine funktionellen Gruppen oder keine anderen funktionellen Gruppen außer Alkenylgruppen enthalten. Derartige Systeme sind zugänglich durch Vernetzenlassen von mit mesogenen Molekülen gepfropften Organopolysiloxanketten in Gegenwart von freie Radikale bildenden Substanzen, wie organischen Peroxiden und dergleichen. Enthalten die mit mesogenen Molekülen gepfropften Organopolysiloxanketten 1 bis 4 Mol-% aliphatische Mehrfachbindungen, beispielsweise 1 bis 4 Mol-% Vinylgruppen, kann die Vernetzung auch durch elementaren Schwefel erfolgen.

Bevorzugte Systeme sind die durch Additionsvernetzung erhaltenen Systeme. Die dieser Vernetzungsart zugrundeliegende Reaktion ist die Addition von SiH-Funktionen an aliphatische Mehrfachbindungen in Gegenwart von derartige Reaktionen fördernden Katalysatoren.

Ein im Rahmen der Erfindung besonders bevorzugtes System wird gewonnen, durch Reaktion eines Organo-Wasserstoff-Polysiloxans mit einem Gemisch aus Vinyl- oder Acetylengruppen aufweisenden mesogenen Molekülen und zumindest 2 Vinylgruppen aufweisendem Organopolysiloxan als Vernetzer, wobei das Gemisch eine, in bezug auf die Anzahl von Si-H-Bindungen, die 0,2- bis 2fache, vorzugsweise in etwa stöchiometrische Anzahl an Vinyl- oder Acetylengruppen aufweist in Gegenwart von die Addition von Si-H an die Vinyl- oder Acetylenfunktion förderndem Katalysator.

Vorzugsweise handelt es sich bei dem Organo-Wasserstoff-Polysiloxan um Poly-methyl-(H)-Siloxan mit Trimethyl- oder Dimethylsiloxyendgruppen. Die Anzahl der Si-H-Gruppen sollte dabei aus prak-

tischen Gründen nicht die Anzahl der Si-Atome der Kette übersteigen.

Als Vernetzer dient zumeist Dimethylpolysiloxan, das in den endständigen Einheiten je eine Vinylgruppe aufweist. Der Anteil an Vernetzer beträgt, bezogen auf den Vinyl-Gehalt des Gemisches zumeist 5 bis 50 Mol-%, vorzugsweise 10 bis 20 Mol-%.

Als Katalysator werden bevorzugt die auch bereits bisher für derartige Reaktionen eingesetzten Verbindungen des Platins, des Rutheniums, des Rhodiums oder des Palladiums eingesetzt, wie beispielsweise PtCl_2 , $\text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$, $\text{Na}_2\text{PtCl}_4 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$, Pt-olefin-, Pt-alkohol-, Pt-ether-komplexe und andere.

Innerhalb des genannten Additionsvernetzungssystems lassen sich zahlreiche Variationen verwirklichen: So kann sowohl die Si-H-Funktion tragende Komponente, als auch die Vinyl-Gruppe tragende Komponente oder beide genannten Komponenten, aus denen das Additionssystem gebildet wird, chemisch gebundene mesogene Moleküle aufweisen.

Eine weitere Modifikation erfindungsgemäßer flüssig-kristalliner Eigenschaften aufweisender vernetzter Siloxane ergibt sich durch Einsatz solcher bi-funktioneller Substanzen als Vernetzer, wie beispielsweise Acryl- oder Methacrylsäure-allylester oder Allyl-epoxy-propyl-ether. Die Synthese derartiger vernetzter, chemisch gebundene mesogene Moleküle aufweisender Organopolysiloxane erfolgt am besten so, daß mit mesogenen Molekülen gepfropfte Organo-Wasserstoff-Polysiloxane, die durch Hydrolyse bzw. durch Kondensation mit mesogenen Molekülen modifizierter Silane oder durch Äquilibrieren entsprechender Siloxane zugänglich sind, in Gegenwart von beispielsweise Platinkatalysatoren mit den oben genannten bi-funktionellen Systemen zu einem Additionsprodukt umgesetzt werden, das schließlich unter Einwirkung von Radikalbildnern oder energiereicher Strahlung wie beispielsweise UV-Strahlung oder im Falle der Epoxyderivate mit Säureanhydriden oder Aminen vernetzt wird.

Als weiteres Vernetzungssystem, wobei Thioethergruppen als Ver-

netzungspunkte auftreten, kommt ein durch photochemische Reaktion mercapto-funktioneller Silane oder Siloxane mit aliphatische Mehrfachbindungen aufweisendem Organopolysiloxan zugängliches Additionssystem in Betracht. Im speziellen Fall wird eine in den endständigen Einheiten je eine Allylgruppe aufweisendes, mit mesogenen Molekülen gepropftes Organopolysiloxan mit einem mit Trimethylsiloxanresten endblockierten, Methyl-mercapto-propyl-siloxaneinheiten aufweisendem Organopolysiloxan unter Einwirkung von UV-Strahlung vernetzt.

Weiterhin sind vernetzte Systeme bevorzugt, die durch Kondensationsreaktionen zugänglich sind. Derartige vernetzte Systeme werden erhalten durch Kondensation von in den endständigen Einheiten je eine kondensationsfähige Gruppe aufweisendem Organopolysiloxan mit einem, zumindest drei kondensationsfähige Gruppen enthaltenden Silan oder zumindest drei kondensationsfähige Gruppen enthaltenden Teilhydrolysaten solcher Silane. Beispiele für kondensationsfähige Gruppen sind an Si-Atome gebundene Wasserstoff-, Hydroxyl-, Alkoxy-, Acyloxy-, Aminoxy-, Amin-, Acylamino-, Oxim-gruppen oder Phosphatgruppen. Die mesogenen Moleküle können an je einer der beiden Komponenten oder auch an beiden Komponenten chemisch gebunden sein.

Die Kondensationsreaktionen werden in Gegenwart von an sich bekannten Kondensationskatalysatoren durchgeführt. Beispiele hierfür sind insbesondere Verbindungen des Zinns, wie Dibutylzinndilaurat, Dibutylzinndiacetat und andere.

Die erfindungsgemäßen, flüssig-kristallinen Eigenschaften aufweisenden Siloxannetzwerke sind insbesondere chemisch gebundene mesogene Moleküle aufweisende Methylpolysiloxane. Andere Beispiele für über Si-C-Bindung verknüpfte Substituenten sind Ethyl-, Propyl- und Phenylreste. Die genannten Gruppen werden durch entsprechende Auswahl der Ausgangsverbindungen eingeführt.

Als mesogene Moleküle kommen grundsätzlich alle, mesogene Eigenschaften aufweisenden Verbindungen in Betracht.

Mesogene Eigenschaften aufweisende Funktionen sind bereits in großem Umfang in der Literatur beschrieben. Es sei in diesem Zusammenhang auf eine zusammenfassende Darstellung verwiesen, von Dietrich Demus et al, "Flüssige Kristalle in Tabellen", VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1974.

Beispiele hierfür sind Derivate des Cyclohexans, wie Cyclohexyl-carbonsäure-phenylester, Cyclohexyl-phenyl-ester, Cyclohexyl-phenyl-ether, Cyclohexyl-benzole, Cyclohexyl-carbonsäure-cyclohexyl-ester, Di-cyclohexyl-derivate, Derivate des Stilbens, Derivate des Benzoessäure-phenylesters, Benzylidenaniline, Derivate des Azobenzols, Derivate des Acoxybenzols, Alkyl- und Alkoxyderivate des Biphenyls, Schiff'sche Basen, Steroide, wie Derivate des Cholesterins und des Cholestans.

Oftmals ist es aus anwendungsspezifischen Gründen erwünscht, daß die mesogenen Funktionen polare Gruppen, wie beispielsweise die Nitrilgruppe enthalten, um einen hohen dielektrischen Anisotropieeffekt zu erhalten.

Zwischen der eigentlichen mesogenen Funktion und dem Organopolysiloxanrückgrat sollte eine flexible Verbindung bestehen, die am besten durch 3 bis 6 Methylen- oder Dimethylsiloxygruppen als Bindeglied zwischen dem Siloxanrückgrat und der eigentlichen mesogenen Funktion realisiert wird.


Die Aufpfropfreaktion mesogener Moleküle auf das Silan bzw. Organopolysiloxanrückgrat erfolgt günstigerweise durch die Addition einer Si-H-Funktion an eine aliphatische Mehrfachbindung. Bevorzugterweise werden deshalb solche mesogenen Moleküle eingesetzt, die Vinyl- oder Acetylengruppen aufweisen, insbesondere Derivate der genannten mesogenen Funktionen des Propens, des Butens, des Pentens, des Hexens, des Butins, des Pentins und des Hexins.

Die Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen vernetzten, flüssig-kristalline Eigenschaften aufweisenden Siloxane erfolgt entsprechend den bereits genannten Vernetzungstypen.

Ein bevorzugtes Herstellungsverfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß Wasserstoff-Organo-Polysiloxan mit einem Gemisch aus Vinyl-substituierten, mesogenen Molekülen und einem in den endständigen Gruppen je eine Vinylgruppe aufweisendem Organopolysiloxan, wobei das Gemisch in Bezug auf die Anzahl der im Reaktionsgemisch anwesenden Si-H-Funktionen eine in etwa stöchiometrische Menge an Vinylgruppen aufweist, in Gegenwart von, die Addition von Si-H an aliphatische Mehrfachbindungen förderndem Katalysator, umgesetzt wird.

Das genannte Verfahren ist insbesondere dazu geeignet, erfindungsgemäße, flüssig-kristalline Eigenschaften aufweisende Elastomere herzustellen.

Ein weiteres bevorzugtes Verfahren zur Herstellung flüssig-kristalliner Eigenschaften aufweisender, vernetzter Organopolysiloxane ist dadurch gekennzeichnet, daß Silane oder Gemische von Silanen der allgemeinen Formel



wobei R ein mesogenes Molekül,
R' eine kondensationsfähige Gruppe und
n 0, 1, 2 oder 3 bedeuten,

in Gegenwart eines Kondensationskatalysators vernetzen gelassen wird, wobei die Maßgabe erfüllt ist, daß zumindest ein Anteil solche Silane sind, für die n ungleich 0 ist und ein Anteil solche Silane für die n 0 oder 1 ist.

Vorzugsweise beträgt der Anteil an Silanen, für die n ungleich 0 ist, also, zumindest eine mesogene Funktion aufweisen, zumindest 50 Mol.-% betragen. Der Anteil an vernetzenden Silanen ohne mesogen Funktion liegt bei max. 50 Mol.-%.

Die verfahrensgemäß anzuwendenden Druck- und Temperaturbedingungen für die genannten Verfahren liegen im auch bereits bisher für die jeweilige Vernetzungsreaktion typischen Rahmen.

Bei den erfindungsgemäßen flüssig-kristalline Eigenschaften aufweisenden Elastomeren liegen die Phasenübergänge in etwa in dem Bereich, in dem auch die Phasenübergänge der unvernetzten, flüssig-kristalline Phasen aufweisenden Organopolysiloxane liegen, von denen sich die Netzwerke ableiten. Mit steigendem Vernetzungsgrad, insbesondere bei den harzartigen Spezies, wird die flüssig-kristalline Textur fixiert. Die Übergänge in den isotropen Zustand liegen in solchen Fällen oftmals über der Zersetzungstemperatur des Siloxans. Zur Erzielung einer möglichst einheitlichen Textur in bezug auf den flüssig-kristallinen Zustand empfiehlt es sich deshalb, im Falle der erfindungsgemäßen Harze bereits vor oder während der Vernetzung Maßnahmen zur Orientierung der mesogenen Funktionen vorzunehmen. Geeignete Maßnahmen hierfür sind Walzen, Streichen, Anlegen elektrischer Felder und dergleichen.

Die erfindungsgemäßen flüssig-kristalline Eigenschaften aufweisenden vernetzten Siloxane lassen sich zur Temperaturindikation einsetzen. Derartige Anwendungen ergeben sich beispielsweise auf dem Sektor der Medizin, der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung (Wärmeflußverfahren) oder bei der Lösung von Prüfproblemen in der Mikroelektronik. Ein wichtiges Anwendungsfeld eröffnet sich ferner in der optischen Anzeige elektrischer und magnetischer Felder (Optoelektronik). Weitere Anwendungsmöglichkeiten erschließen sich auf dem Gebiet der elektrographischen Verfahren, der Lichtmodulation oder beispielsweise der Verwendung als Bestandteil von Polarisationsfolien. Insbesondere eignen sich die erfindungsgemäßen Organopolysiloxane zur Beschichtung von Folien.

Die Erfindung wird anhand von Beispielen näher erläutert:

Beispiel 1

Herstellung eines flüssig-kristalline Phasen aufweisenden Elastomers.

Es wird eine 50 %-ige toluolische Lösung von

- a) 1 Mol eines mit Trimethylsiloxygruppen endblockierten 1:1 Mischpolymers aus Hydrogen-methyl-polysiloxan und Dimethyl-polysiloxan (Kettenlänge entsprechend 120 Siloxy-Einheiten)
- b) 0,45 Mol 4-Propen-2-oxy-benzoesäure-4'-methoxy-phenylester und
- c) 0,05 Mol einer in den endständigen Gruppen je eine Vinylgruppe aufweisendem Dimethylpolysiloxan (Kettenlänge entsprechend 9 Dimethylsiloxy-Einheiten)

bereitet.

Die Lösung wird mit 10 ppm eines Platinkatalysators (Umsetzungsprodukt von Hexachloroplatinsäure mit n-Decen) versetzt und bei 60°C vernetzen gelassen, bis die Si-H-Absorptionsbande bei 2.080 cm⁻¹ verschwunden ist.

Das vernetzte Polymer wird mit Toluol 2 Tage extrahiert, mit Methanol entquollen und schließlich im Vakuum getrocknet.

Das erhaltene Produkt wurde mit Hilfe eines Polarisationsmikroskops, sowie durch Differentialscanning-Kalorimetrie (DSC) auf flüssig-kristalline Eigenschaften untersucht.

Ergebnis:

Tabelle 1

Glastemperatur	nematische Phase	isotrope Phase
K	K	K
264	264 - 285	ab 285

Die Übergangsenthalpie vom nematischen in den isotropen Zustand beträgt 0,82 J/g.

Beispiel 2

Die Arbeitsweise gemäß Beispiel 1 wird wiederholt, mit der Abänderung, daß die Menge an mesogener Verbindung (gemäß b) 0,4 Mol und der Anteil an Vernetzer (gemäß c) 0,1 Mol beträgt.

Ergebnis:

Tabelle 2

Glastemperatur	nematische Phase	isotrope Phase
K	K	K
263	263 - 283	ab 283

Die Übergangsenthalpie vom nematischen in den isotropen Zustand beträgt 0,40 J/g.

Beispiel 3

Die Arbeitsweise gemäß Beispiel wird wiederholt, mit der Abänderung, daß als mesogene Komponente (gemäß b) 0,4 Mol einer Mischung aus 89 Mol-% 4-Propen-2-oxy-benzoesäure-4'-methoxyphenylester und 11 Mol-% Cholesteryl-allyl-carbonat eingesetzt werden.

Ergebnis:

Tabelle 3

Glastemperatur	chiral nematische Phase	isotrope Phase
K	K	K
261	261 - 308	ab 308

Beispiel 4

Herstellung eines flüssig-kristalline Phasen aufweisenden Harzes.

- a) 10 g 4-Propen-2-oxy-benzoesäure-cholesterylester und 1,9 g Trichlorsilan werden in 36 g Methylenchlorid in Gegenwart von 100 Gew.-ppm Pt, bezogen auf das Gewicht der Lösung, in Form von Dicyclopentadienyl - PtCl_2 3 Stunden unter Rückfluß gekocht. Danach werden 4 ml Methanol zugesetzt, und weitere 2 Stunden unter Rückfluß gekocht. Schließlich wird das Lösungsmittel abgezogen. Das Zielprodukt I weist eine Klärtemperatur von 181°C auf.
- b) In gemäß a) analoger Weise werden 10 g Propen-2-oxy-benzoesäure-4'-phenyl-phenylester mit 4,1 g Trichlorsilan in Gegenwart von 100 ppm Platinkatalysator umgesetzt. Nach Zugabe von 6 ml Methanol und Abziehen des Lösungsmittels wird das Zielprodukt II erhalten, das eine Klärtemperatur von 54°C aufweist.
- c) Es werden im Gewichtsverhältnis 1:1 eine Mischung von I und II hergestellt und mit 4 Gew.-%, bezogen auf die Mischung, Dibutylzinndiacetat versetzt.

Die Mischung wird bei 60°C mit einer Gummiwalze auf eine Folie aus Celluloseacetat aufgewalzt. Durch diesen Walzvorgang wird eine Orientierung der mesogenen Funktionen zu einem flüssig-kristallinen Zustand mit einheitlich reflektierender chiral nematischer Textur erzielt. Es bildet sich eine cholesterische Phase mit der Reflexionsfarbe gelbgrün aus. Im Verlauf von einer Stunde wird nun die Temperatur auf 120°C gesteigert. Nach 2 weiteren Stunden Temperatur bei 120°C hat sich die Reflexionsfarbe nach blaugrün verschoben. Der Film ist in Toluol nicht mehr löslich. Der Übergang in den isotropen Zustand liegt über der Zersetzungstemperatur des Harzes.

Beispiel 5

Die Arbeitsweise gemäß Beispiel 1 wird wiederholt mit der Abänderung, daß als Organopolysiloxan (gemäß a) 1 Mol mit Trimethylsiloxylgruppen endblockiertes Hydrogen-Methyl-polysiloxan (Kettenlänge entsprechend 120 Siloxy-Einheiten) eingesetzt wird.

Ergebnisse

Tabelle 4

Glastemperatur	nematische Phase	isotrope Phase
K	K	K
273	273 - 335	ab 335

Die Übergangsenthalpie vom nematischen in den isotropen Zustand beträgt 0,82 J/g.

Beispiel 6

Die Arbeitsweise gemäß Beispiel 2 wird wiederholt mit der Abänderung, daß als mesogene Verbindung (gemäß b) 0,4 Mol 4-Hexen-2-oxy-benzoesäure-4'-methoxy-phenylester eingesetzt wird.

Das vernetzte Polymer wird wie in Beispiel 1 beschrieben mit Toluol extrahiert und mit Methanol entquollen. Diese Arbeitsweise dient jedoch wie in den anderen Beispielen lediglich zur Objektivierung, daß tatsächlich die vernetzte Spezies flüssig-kristalline Eigenschaften aufweist.

Ergebnisse:


Tabelle 5

Glastemperatur K	smektische Phase K	isotrope Phase K
253	253 - 332	332

Die Übergangsenthalpie in den isotropen Zustand beträgt
0,95 J/g

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Flüssigkristalline Phasen aufweisende Organopolysiloxane, die an das Organopolysiloxangerüst chemisch gebundene, gleiche oder verschiedene, mesogene Moleküle tragen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß sie dreidimensional vernetzt sind.
2. Organopolysiloxane nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß sie nematische, bzw. chiral nematische Eigenschaften aufweisen.
3. Verfahren zur Herstellung von vernetzten Organopolysiloxanen nach Anspruch 1 und 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß Wasserstoff-Organopolysiloxan mit einem Gemisch aus vinylsubstituierten mesogenen Molekülen und einem in den endständigen Gruppen je eine Vinylgruppe aufweisendem Organopolysiloxan, wobei das Gemisch in bezug auf die Anzahl der im Reaktionsgemisch anwesenden Si-H-Funktionen eine zumindest stöchiometrische Menge an Vinylgruppen aufweist in Gegenwart von die Addition von Si-H an aliphatische Mehrfachbindung förderndem Katalysator umgesetzt werden.
4. Verfahren zur Herstellung von Organopolysiloxanen nach den Ansprüchen 1 und 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß Silane oder Gemische von Silanen der allgemeinen Formel



wobei R ein mesogenes Molekül,
 R' eine kondensationsfähige Gruppe und
 n 0, 1, 2 oder 3 bedeuten,
 in Gegenwart eines Kondensationskatalysators vernetzen gelassen wird, wobei die Maßgabe erfüllt ist, daß zumindest

ein Anteil solche Silane sind, für die n ungleich 0 ist und ein Anteil solche Silane für die n 0 oder 1 ist.

5. Verwendung von Organopolysiloxanen nach Anspruch 1 und 2 auf den Gebieten der Optoelektronik, der Informationsspeicherung, der Prüftechnik, der Temperaturindikation, in elektrographischen Verfahren und als Bestandteil von Polarisationsfolien.

0066137



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 82 10 4154

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. ³)
X, P	MAKROMOLEKULARE CHEMIE, RAPID COMMUN., Band 2, Nr. 4, 15. Juni 1981, Seiten 317-322 H. FINKELMANN et al.: "Investigations on liquid crystalline polysiloxanes 3a. Liquid crystalline elastomers - A new type of liquid crystalline material" * Seite 317; Seite 318, letzter Absatz; Seite 319 *	1-5	C 08 G 77/38 C 09 K 3/34 C 08 G 77/04 C 08 L 83/04
A, P D	--- EP-A-0 029 162 (WACKER) * Ansprüche 1-6 * & DE - A - 2 944 591	1	
A	--- DE-A-1 808 669 (DOW CORNING) * Anspruch *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. ³)
			C 08 G C 08 L C 09 K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 20-09-1982	Prüfer DEPIJPER R.D.C.
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</p> <p>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</p> <p>A : technologischer Hintergrund</p> <p>O : mündliche Offenbarung</p> <p>P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrund liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</p> <p>L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

